

P2000B



Cera metallizzata di facile stendibilità

Generalità

P2000B è una cera metallizzata di facile applicazione, con una stendibilità estremamente morbida e priva di attriti.

P2000B non forma schiuma, asciuga rapidamente e ha una resa elevata. Il veloce tempo di essiccazione (30 minuti circa) e la facile ricopribilità permettono di ridurre i tempi morti di lavoro, consentendo di applicare più mani di cera in tempi più brevi.

P2000B assicura la perfetta distensione del film, dando una finitura estremamente brillante ed uniforme, dal marcato effetto antisdrucchiolo, tenace e resistente al traffico, ai segni dei tacchi ed alle strisciate dei piedi.

P2000B ha una durata superiore e può essere facilmente ripristinata con macchina sia a bassa che ad alta velocità; può, inoltre, essere rapidamente rimossa con il decerante DS31B.

P2000B garantisce il massimo risultato con il minimo costo, riducendo tempi di lavoro, sprechi di energie e rischi di errore nell'utilizzo dei prodotti.

Campi di applicazione

P2000B è indicata per il trattamento di pavimenti sia sintetici (PVC, gomma, gomma bullonata, linoleum) che in pietra naturale (marmo e pietra non lucidati a piombo).

Modalità di impiego

Applicare la prima mano di **P2000B** sul pavimento perfettamente decerato, pulito e asciutto.

E' necessario applicare almeno 3 mani di **P2000B**, attendendo 30 minuti circa tra una mano e l'altra e verificando al tatto la completa essiccazione del film precedentemente steso.

Applicare ciascuna mano in senso incrociato a quello precedente.

Su pavimenti molto porosi o vecchi, è consigliabile applicare il sigillante P2001 prima di procedere al trattamento con **P2000B**.

Per la successiva manutenzione quotidiana, effettuare la scopatura ad umido, con garza, o scopa a frange, trattate con l'imregnante antistatico MN104; lavare quindi il pavimento con una soluzione all'1,5-2% del detergente senza risciacquo D14B.

Per la manutenzione con il metodo spray, usare MN112B con disco rosso.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura
ASPETTO FISICO	liquido bianco latte
ODORE	profumato
PESO SPECIFICO	1,01
PH	9±0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C.

Imballo

P2000B è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt. 5.



scheda tecnica P2000B