

Cera liquida per pavimenti in cotto e pietre naturali

Generalità

P60D è una dispersione di cere dure e pregiate in solvente particolarmente indicata per l'impregnazione dei pavimenti in cotto e pietre naturali. **P60D** conferisce ai suddetti pavimenti un aspetto caldo, luminoso ed elegante, conservandone l'aspetto naturale e garantendone, nel contempo, la migliore protezione dall'assorbimento di sporco, macchie, umidità, polvere. Grazie alla sua formulazione liquida, **P60D** può essere applicato con facilità. **P60D** è inoltre di facile manutenzione, poiché è lavabile e ripristinabile con lucidatura.

Campi di applicazione

P60D è consigliato per la protezione dei pavimenti in cotto fiorentino, mattoni e porfido e in generale pietre naturali non levigate. **P60D** è particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti in cotto antico o di pavimenti in cotto posati in ambienti di particolare pregio storico e artistico.

P60D è adatto anche per trattamenti all'esterno. Inoltre può essere utilizzato come sigillante nel caso in cui si effettuino i trattamenti antiefflorescenze con P64B o antimacchia con P65B.

Modalità di impiego

Preparare accuratamente il pavimento effettuando un lavaggio di fondo con una soluzione in acqua al 3-5% di DS38B per eliminare le eventuali efflorescenze bianche. Neutralizzare con una soluzione di DS31B all'1% in acqua e risciacquare poi abbondantemente con sola acqua. Se il pavimento è stato posato di recente, prima di procedere al trattamento con **P60D**, è opportuno attendere due o tre settimane. Qualora nel frattempo fossero ancora riorite delle efflorescenze calcaree, ripetere il lavaggio con DS38B. Applicare **P60D** sul pavimento perfettamente asciutto con panno morbido o pennello, senza esagerare nella quantità di prodotto e prestando particolare attenzione alla uniformità della stesura del prodotto stesso. Attendere 2-4 ore e passare la monospazzola munita di disco rosso e poi bianco.

Se necessario applicare una seconda mano secondo le modalità precedentemente descritte.

MANUTENZIONE SUCCESSIVA - Per la pulizia giornaliera, si consiglia di effettuare la scopatura a umido con scopa a frangia o garza impregnata con MN104 o di lavare con una soluzione di D12C al 3% in acqua. Per il mantenimento della protezione, si può effettuare una lucidatura con macchina monospazzola allo scopo di eliminare i segni del traffico, o, qualora la protezione sia consumata, si può procedere all'applicazione di una o più nuove mani di **P60D**.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	dispersione di cere naturali e sintetiche e sostanze impermeabilizzanti in idrocarburi alifatici
ASPETTO FISICO	liquido cremoso di colore bianco
ODORE	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,74
SOLUBILITÀ IN ACQUA	nessuna
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE	dispersibile
RESA	50-60 ml/m ² per mano

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è **INFIAMMABILE**. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. In caso di incendio utilizzare polveri chimiche, CO₂, acqua nebulizzata. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C. Agitare l'imballo prima dell'uso.

Imballo

P60D è disponibile in cartoni da 4 latte metalliche da 5 lt.

